



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASFALTO OXIDADO TIPO IV CINDUCOAT



PROPIEDAD	METODO DE PRUEBA ASTM	RESULTADO	REQUERIMIENTO ASTM 312 TIPO IV ASFALTO
Punto de ablandamiento, °f	<b>D36</b>	<b>218</b>	<b>210-225</b>
Punto de inflamabilidad, °f	<b>D92</b>	<b>560</b>	<b>500 MIN</b>

Penetracion @ 32 °f , dmm	<b>D5</b>	<b>7</b>	<b>6 MIN</b>
Penetracion @ 77 °f , dmm	<b>D5</b>	<b>12</b>	<b>12 -- 25</b>
Penetracion @ 115 °f , dmm	<b>D5</b>	<b>20</b>	<b>75 MAX</b>
Ductilidad @ 77 °f , cm	<b>D113</b>	<b>2.5</b>	<b>1.5 MIN</b>
Solubilidad en TCE , %	<b>D 2042</b>	<b>99.98</b>	<b>99 MIN</b>

NOTA DE NO SER DE SU INTERES FAVOR INDICAR QUIEN PUEDA UTILIZAR EL PRODUCTO